



Lazura ochronna Kryjąca Polski Klimat

poj. 0,75L; 2,5L



INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Trwale chroni drewno przed działaniem promieniowania UV.
- Wodoodporna, zapobiega tworzeniu mikroszczelin.
- Mrozoodporna, nie pęka oraz nie łuszczy się pod wpływem niskich temperatur.
- Mikroporowata i elastyczna - pozwala drewnu oddychać oraz pracuje wraz z drewnem podczas zmian spowodowanych wilgocią.
- Utrwala piękno drewna i podkreśla jego usłojenie.
- Nowe, modne odcienie szarości, brązu i grafitu jako kryjące, jednolite wybarwienia
- Doskonale kryje stare i poszarzałe drewno

Zastosowanie: pionowe drewno na zewnątrz i wewnątrz: drzwi, elewacje, podbitki, boazerie, belki, płyty, domki narzędziowe, meble ogrodowe, pergole, donice drewniane itp. Lazura ochronna Kryjąca Polski Klimat nie może być warstwą wykończeniową parkietu ani tarasu.



Lazura ochronna Kryjąca Polski Klimat

PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie podłoża jest **NIEZBĘDNYM** etapem prac. Nakładać w temperaturze 12°C - 25°C. Nie nakładać w przeciągach. Drewno musi być suche, czyste i oczyszczone z pyłu.

- Drewno surowe : przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować Impregnat do drewna konstrukcyjnego V33.
- Drewno wcześniej pokryte lazurą : usunąć złuszczającą się warstwę mechanicznie lub chemicznie. Przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni i odpylić.
- Drewno egzotyczne oraz twarde (np. dąb, kasztan, cedr) : przed zastosowaniem lazury użyć odpowiedni podkład.
- Drewno poszarzałe : przed zastosowaniem lazury użyć odpowiedni podkład.

APLIKACJA

Przed użyciem oraz w trakcie malowania dokładnie wymieszać. Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Nałożyć minimum 2 warstwy pędzlem lub wałkiem lub minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym. Temperatura stosowania od 12°C do 25°C.

Na drewno nowe lub narażone na silniejszą degradację pod wpływem oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych, zaleca się w przypadku jaśniejszych odcieni nałożenie dodatkowej warstwy. Ostateczny efekt kolorystyczny widoczny jest po wyschnięciu.


WSKAZÓWKI I PORADY V33

- W przypadku stosowania lazury na drewno dębowe lub inne twarde gatunki drewna, pierwszą warstwę należy rozcieńczyć do 10% wodą.
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna, jakości podłoża oraz ilości naniesionych warstw.
- Czas schnięcia może ulec wydłużeniu w zależności od temperatury i wilgotności powietrza oraz zależeć będzie od gatunku drewna.

KOLORY



Len



Otoczak górski



Gałka muszkatołowa



Pieprz



Szary porost



Orzech laskowy



Kasztan



Korzeń lukrecji



Orzech makadamia