



Olej do tarasów

poj. 1L; 2,5L; 5L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Chroni drewno przed działaniem wody (posiada zdolności hydrofobowe), promieniowaniem UV oraz plamami
- Odporny na działanie chlorowanej wody
- Przywraca drewnu naturalną barwę
- Mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać
- Pozwala zachować naturalny kontakt z drewnem
- Chroni przed plamami i zatłuszczeniem
- Nie powoduje śliskości powierzchni tarasów
- Łatwy w utrzymaniu
- Efekt matowy

Zastosowanie: powierzchnie tarasowe z drewna tekowego, egzotycznego lub gatunków europejskich. Doskonały do zabezpieczania elementów pionowych budynków drewnianych (fasady drewniane, listwy, sztachety). Można go stosować na drewno poddane impregnacji ciśnieniowej.



PRZYGOTOWANIE

Drewno musi być surowe, czyste i suche.

Drewno surowe: lekko przeszlić drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie odpylić.

Drewno pokryte warstwą lakieru: wycyklinować, aż do odsłonięcia surowego drewna. Na koniec lekko przeszlić papierem ściernym 120 i odpylić.

Drewno stare: wyczyścić, przeszlić papierem ściernym, a następnie odpylić.

APLIKACJA

Podczas nakładania pierwszej warstwy: pędzlem drewno obficie nasączyć olejem. Po ok. 15 minutach nałożyć drugą warstwę, nie czekając aż pierwsza warstwa wyschnie (metoda mokro na mokro). Taras jest zabezpieczony, gdy drewno nie wpija już oleju. Następnie, usunąć nadmiar oleju czystą, suchą szmatką i pozostawić do wyschnięcia na 24 h.

Pielęgnacja: częstotliwość pielęgnacji i renowacji zależy od warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Utrata koloru drewna lub pojawienie się białych plam oznacza, że należy nałożyć, w zależności od potrzeb, 1 lub 2 warstwy oleju na miejsca zniszczone. Po nałożeniu oleju powierzchnia powinna być jednorodna i matowa.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- W celu biobójczej ochrony drewna przed nałożeniem oleju na surowe drewno zalecamy zastosowanie Impregnatu do drewna konstrukcyjnego V33.
- W celu usunięcia drobnych plam zaleca się użycie Środka czyszczącego do tarasów V33.
- Do oczyszczenia drewna olejowanego zaleca się stosowanie środków do czyszczenia powierzchni olejowanych.
- Aby upewnić się, że drewno jest odpowiednio zabezpieczone, należy rozlać na drewno odrobinę wody. Jeżeli kropelki wody tworzą kuleczki, oznacza to, że drewno jest wystarczająco nasączone olejem. Jeżeli woda zostanie wchłonięta, drewno należy pokryć jeszcze jedną warstwą oleju, a następnie powtórzyć test.
- Przed rozpoczęciem pracy zalecamy próbne naniesienie oleju na niewidoczną powierzchnię.
- Aby uzyskać więcej informacji można skontaktować się z naszym działem technicznym.

KOLORY



Bezbarwny



Tek



Palisander