



Easy
RENOWACJA

Łazienka



PRZEZNACZENIE

Meble łazienkowe

Drewno surowe, lakierowane, malowane, laminaty, płyty meblowe, PCV, stal nierdzewna, metale

Płytki ścienne wewnątrz kabiny prysznicowej

Ceramika, listwy dekoracyjne, luksfery...

PEWNOŚĆ IDEALNEGO I TRWAŁEGO REZULTATU

Farby Easy Renowacja zostały opracowane, by trwale i skutecznie odnawiać nawet najbardziej zużyte powierzchnie. Dzięki połączeniu specjalnych polimerów i formuły składnika Additiv System, zwiększającego odporność, farba zapewnia wysokiej jakości wykończenie, gotowe sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z codziennym użytkowaniem.

FARBA DO ODNOWIENIA ŁAZIENKI



0.075L – 0.75L – 2L



- Bezpośrednio na płytki ścienne i meble
- Wysoka odporność na domowe środki czystości

WZORNIK KOLORU

SATYNA

Biały

Bawełna

Antracyt

Cynamon

Jasny szary

Szlachetny popiel

Błękit
oceanu

Pudrowy
róż

INFORMACJE
PRAKTYCZNE:2L = +/- 24m²
(2L = +/- 12m² 2
WYDAJNOŚĆ PRZY 2 WARSTWACH)

8 h

Schnięcie między warstwami

Woda

Czyszczenie narzędzi

48 h

Przed pierwszym użyciem prysznica

NARZĘDZIA:



Mieszadło do farb

Okrągły ostro zakończony
pędzel do narożników i
krawędzi

Watek flock

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowanie podłoża jest NIEZBEDNYM etapem prac.**Podłoże musi być czyste, odtłuszczone, suche, nietuszczące się.**

Powierzchnie należy umyć za pomocą środka czyszczącego na bazie sody, zwracając szczególną uwagę na fugi między kafelkami. Silikonowe elementy należy usunąć przed malowaniem i ponownie uzupełnić po wyschnięciu farby.

- Podłoża niemalowane (płytki ścienne, stal nierdzewna, szkło, laminaty): umyć, odtłuścić, spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Surowe / porowate powierzchnie (np. drewno, mdf): przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
- Podłoża malowane i lakierowane: umyć, odtłuścić, spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Delikatnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.

NAKŁADANIE

Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.

1. Dodaj całą zawartość Additiv System do farby (dodatek znajduje się pod wieczkiem, w kuwecie malarskiej wewnątrz opakowania). Dokładnie mieszaj farbę przez ok. 5 minut, sięgając mieszadłem do dna pojemnika.
2. Malować etapami. Jednorazowo nie nakładać farby na zbyt dużą powierzchnię. Farbę nakładać metodą krzyżową, ostatnie pociągnięcia wykonując w jednym kierunku. Pozostawić do wyschnięcia na 8 godzin, a następnie nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby. Na powierzchniach poziomych farba powinna być zabezpieczona lakierem do blatów kuchennych V33. Po wymieszaniu z dodatkiem, farba powinna być zużyta przed upływem 10 dni, aby zachować najwyższą przyczepność i odporność.

PORADY V33

- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
- W przypadku niektórych kolorów może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy farby.